

Водоразбавляемый полиуретанакриловый паркетный лак. Для защиты и декоративной отделки наружных и внутренних деревянных, кирпичных и каменных поверхностей, подвергающихся износу.

## STERLING (ВД-АК-150)

Водоразбавляемый  
полиуретанакрилатный  
паркетный лак



**ТИП.** Водоразбавляемый полиуретанакрилатный паркетный лак.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.** Для защиты и декоративной отделки наружных и внутренних деревянных, каменных и кирпичных поверхностей, подвергающихся износу.

**ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ.** Полы, стены, двери, окна, мебель, эксплуатируемые внутри и снаружи помещения. Не применять для покрытия полов в промышленных помещениях (цеха, мастерские и т.п.). Для этих объектов применять краски для полов серии DEFENDER.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

**Подготовка поверхности.** Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%.

**Неокрашенные поверхности.** Поверхность очистить от пыли и грязи. Грибки, водоросли и плесень удалить соответствующими составами, промыть поверхность водой, просушить. Впитывающие поверхности загрунтовать составом STERLING «Антисептическая пропитка» ВД-АК-012. Шляпки гвоздей, шурупов и другие металлические детали, находящиеся на окрашиваемой поверхности, загрунтовать антикоррозионной краской STERLING «Универсал-КОРРОСТОП» или грунтом DEFENDER ФЛ-03К.

**Ранее окрашенные поверхности.** Отшлифовать до матового состояния, обеспылить и обезжирить. Перед нанесением лака на основной объём, проверить совместимость ранее нанесённого покрытия с лаком STERLING ВД-АК-150 на небольшом участке. Шляпки гвоздей,

шурупов и другие металлические детали, находящиеся на окрашиваемой поверхности, загрунтовать антикоррозионной краской STERLING «Универсал-КОРРОСТОП» или грунтом DEFENDER ФЛ-03К.

**Расход (при однослойном нанесении).** 8-10 м<sup>2</sup>/л (100-130г/м<sup>2</sup>). Расход лака зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.

**Плотность.** База EP – 1,05 кг/л.

**Разбавитель.** Вода.

**Способ нанесения.** Наносить кистью, валиком или краскораспылителем. Перед применением тщательно перемешать, избегая образования пузырьков. При наружных работах наносить не менее 2-х слоёв состава.

**Время высыхания.** При +20°C и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа. Для начала «щадящей» эксплуатации – 48 часов. Полная устойчивость к износу и истиранию набирается через 7-10 суток.

**Блеск.** Полуматовый (30 по ISO 2813), глянцевый (70 по ISO 2813).

**Транспортировка и хранение.** БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.

**Вид упаковки.** Пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л.

