



## PIONEER (ВД-АК-211)

Краска для стен  
и потолков



Акриловая краска для  
внутренних работ.  
Выдерживает влажную  
очистку с применением  
бытовых моющих средств  
(50 000 проходов щёткой).

### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ.

**Тип.** Акриловая краска для внутренних работ. Выдерживает влажную очистку с применением бытовых моющих средств (50000 проходов щеткой).

**Область применения.** Бетонные, оштукатуренные, зашпатлёванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п. поверхности, обои (предназначенные под окраску), а также ранее окрашенные внутренние поверхности.

**Объекты применения.** Потолки и стены внутри помещений, офисные комплексы, торговые залы, бытовые помещения, детские и лечебно-профилактические учреждения.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

**Подготовка поверхности.** Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%.

**Неокрашенные поверхности.** Поверхность очистить от пыли и грязи. Неровные поверхности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлёванные, пористые или неоднородно впитывающие поверхности, а также древесно-волоконные плиты и т.п. поверхности грунтовать грунтовочным составом «PIONEER Грунт» ВД-АК-015.

**Ранее окрашенные поверхности.** Поверхность очистить щелочным водным раствором, промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску, известь и мел удалить механически. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать щелочным водным раствором. Щели и неровности зашпатлевать, отшли-

фовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлёванные поверхности грунтовать грунтовочным составом «PIONEER Грунт» ВД-АК-015.

**Расход.** Для ранее окрашенных и зашпатлёванных поверхностей: 8-10 м<sup>2</sup>/л (145-180г/м<sup>2</sup>). Для оштукатуренных и других пористых поверхностей: 6-8 м<sup>2</sup>/л (180-240г/м<sup>2</sup>). Расход краски зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.

**Плотность.** База А около 1,45 кг/л, база С около 1,20 кг/л в зависимости от цвета краски.

**Разбавитель.** Вода.

**Способ нанесения.** Кисть, валик, краскораспылитель.

**Время высыхания.** При +20°C и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа.

**Стойкость к мытью.** Выдерживает влажную очистку с применением бытовых моющих средств.

**Блеск.** Матовый.

**Цвет.** Белая и все цвета по каталогам: «ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА МОСКВЫ», SYMPHONY, RAL, MONICOLOR NOVA, NCS и др.

**Транспортировка и хранение.** БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.

**Вид упаковки.** Пластиковая тара: 0,9 л, 2,7 л, 9 л.

