

STERLING Универсал Аква (ВД-АК-151)

Акриловая краска,
модифицированная
полиуретаном



Различные металличе-
ские и деревянные
изделия и конструкции.

ТИП. Износоустойчивая акриловая краска, модифицированная полиуретаном, для наружных и внутренних работ. Содержит вещества, препятствующие поражению окрашенной поверхности грибами и плесенью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Деревянные, ДВП, ДСП, бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные, грунтованные металлические и т.п. поверхности, а также ранее окрашенные внутренние и наружные поверхности.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ. Различные металлические и деревянные изделия и конструкции. Изделия и конструкции из ДСП и ДВП (двери, окна, мебель, инструменты). Полы в жилых, общественных и торговых помещениях. Для покрытия полов в промышленных помещениях (цеха, мастерские и т.п.) рекомендуется применять краски для полов серии DEFENDER.

СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ. Выдерживает влажную очистку с применением бытовых моющих и дезинфицирующих средств.

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ. До +120°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Подготовка поверхности. Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80.

Неокрашенные поверхности. Поверхность очистить от пыли, грязи, высолов, плесени и грибов. Поверхности из чёрных металлов загрунтовать антикоррозионной краской STERLING «Универсал-КОРРОСТОП» или грунтом DEFENDER ФЛ-03К. Деревянные поверхности загрунтовать составом STERLING «Антисептическая пропитка» ВД-АК-012. Оштукатуренные, зашпатлёванные и т.п. поверхности загрунтовать грунтовочным составом «STERLING Универсал Праймер» ВД-АК-015.

Ранее окрашенные поверхности. Поверхность очистить щелочным водным раствором, промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску, известь и мел удалить механически. Глянцевые поверхности отшли-

фовать до матовых или обработать щелочным водным раствором. Щели и неровности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлёванные участки поверхности загрунтовать грунтовочным составом «STERLING Универсал Праймер» ВД-АК-015. Перед нанесением краски на основной объём, проверить совместимость ранее нанесённого покрытия с краской STERLING ВД-АК-151 на небольшом участке.

Расход (при однослойном нанесении). Для металлических и ранее окрашенных поверхностей: 10-12 м²/л (100-125г/м²). Для деревянных, ДСП, ДВП, оштукатуренных и бетонных поверхностей: 8-10 м²/л (125-150г/м²). Расход краски зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.

Плотность. База А – около 1,25 кг/л, база С – около 1,11 кг/л. В зависимости от цвета.

Разбавитель. Вода.

Способ нанесения. Кисть, валик, краскораспылитель.

Время высыхания. При +20°C и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа. Для начала «щадающей» эксплуатации – 48 часов. Полная устойчивость к износу и истиранию набирается через 7-10 суток.

Блеск. Полуматовый (30 по ISO 2813).

Цвет. Белый и все цвета по каталогам: «ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА МОСКВЫ», SYMPHONY, RAL, MONICOLOR NOVA, NCS и др.

Транспортировка и хранение. БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.

Вид упаковки. Пластиковая тара 0,9л, 2,7л, 9л.

