

Применяется для подвергающихся умеренному механическому и химическому воздействию полов в жилых, торговых и складских помещениях, подвалах, балконах, банях, гаражах, бытовых помещениях и т.д.

## STERLING Универсал для пола (ПФ-117)

Алкидная краска  
для деревянных  
и бетонных полов



**ТИП.** Быстросохнущая алкидная краска для наружных и внутренних работ, модифицированная полиуретаном. Обладает высокой устойчивостью к износу, истиранию и антикоррозионными свойствами.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.** Металлические, деревянные, ДВП, ДСП, бетонные, оштукатуренные, зашпатлёванные и т.п. поверхности, а также ранее окрашенные внутренние и наружные поверхности.

**ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ.** Полы и стены в жилых и общественных помещениях, различные металлические и деревянные изделия и конструкции. Изделия и конструкции из ДСП и ДВП (двери, окна, мебель, инструменты). Для покрытия полов в промышленных помещениях (цеха, мастерские и т.п.) рекомендуется применять краски для полов серии DEFENDER.

**СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ.** Выдерживает интенсивную влажную очистку и очистку с применением бытовых моющих и дезинфицирующих средств. Обладает хорошей устойчивостью к воздействию масел и жиров.

**ТЕРМОСТОЙКОСТЬ.** До +120°C.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

**Подготовка поверхности.** Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%.

**Неокрашенные поверхности.** Поверхность очистить от пыли, грязи, высолов, плесени и грибов. Поверхности из чёрных металлов рекомендуется загрунтовать антикоррозионной краской STERLING «Универсал-KOP-POCTOП» или грунтом DEFENDER ФЛ-03К. Деревянные поверхности загрунтовать составом STERLING «Анти-септическая пропитка» ПФ-011. Оштукатуренные, зашпатлёванные и т.п. поверхности загрунтовать краской STERLING «Универсал для пола» ПФ-117, разбавленной уайт-спиритом на 5-10% от объёма.

**Ранее окрашенные поверхности.** Поверхность очистить щелочным водным раствором, промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающаяся краска, известь и мел удалить механически.

Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать щелочным водным раствором. Щели и неровности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлёванные участки поверхности загрунтовать краской STERLING «Универсал для пола» ПФ-117, разбавленной уайт-спиритом на 5-10% от объёма. Перед нанесением краски на основной объём, проверить совместимость ранее нанесенного покрытия с краской STERLING «Универсал для пола» ПФ-117 на небольшом участке.

**Расход (при однослойном нанесении).** Для металлических и ранее окрашенных поверхностей: 12-14 м<sup>2</sup>/л (85-95г/м<sup>2</sup>). Для деревянных, ДСП, ДВП, оштукатуренных и бетонных поверхностей: 8-10 м<sup>2</sup>/л (120-150г/м<sup>2</sup>). Расход краски зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.

**Плотность.** База А – около 1,17 кг/л, база С – около 0,96 кг/л. В зависимости от цвета.

**Разбавитель.** Уайт-спирит.

**Способ нанесения.** Кисть, валик, краскораспылитель.

**Время высыхания.** При +20°C и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 1-2 часа, для повторной покраски – 8-10 часов. Для начала «щадящей» эксплуатации – 72 часа. Полная устойчивость к износу и истиранию набирается через 12-14 суток.

**Блеск.** Полуматовый (30 по ISO 2813), глянцевый (70 по ISO 2813).

**Цвет.** Белый и все цвета по каталогам: «ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА МОСКВЫ», SYMPHONY, RAL, MONICOLOR NOVA, NCS и др.

**Транспортировка и хранение.** Допускается хранение и транспортировка при температуре от -25°C до +35°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.

**Вид упаковки.** Металлическая тара: 0,9л, 2,7л, 9л.

